

ZÁKLADNÍ EPOXIDOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR- RYCHLE TVRDNOUCÍ

POPIS PRODUKTU

Vlastnosti	IN-EPOX 2020 QUICK je 2komponentní, čirá, epoxidová penetrační hmota se zrychleným vytvrzováním.	
Použití	Základní rychle tvrdnoucí penetrační nátěr betonových podkladů a cementových malt.	
Výhody	Velmi krátké čekací doby, dobrá penetrační schopnost, výborná adheze, nízká viskosita, minimální zápach, rychlá polymerace i při nízkých teplotách, snadná aplikace.	

INFORMACE O PRODUKTU

Barva	Složka A	Bezbarvá kapalina	
	Složka B	Nažloutlá transparentní kapalina	
Vlivem slunečního záření může dojít ke vzniku barevných odchylek, které nemají vliv na funkčnost.			
Balení	Sada A+B	28 kg (kanystr+kanystr)	510 kg (3 x sud)
	Složka A	17,9 kg	2 x 163kg
	Složka B	10,1 kg	184 kg
Skladovatelnost	24 měsíců od data výroby v originálním, neporušeném a uzavřeném obalu. Teplota skladování od +10°C do +30°C.		

TECHNICKÁ DATA

Specifická hmotnost	Složka A	1,10 kg/l	Uvedené hodnoty zjištěny při +20°C.
	Složka B	1,02 kg/l	ISO 2811
	Směs A+B	1,1 kg/l	

Obsah pevných částic 100% (objemově i hmotnostně)

Mechanicko-fyzikální vlastnosti¹⁾

Pevnost v tlaku	45 MPa	28 dní při +20°C, ISO 604
Pevnost v ohybu	37 MPa	28 dní při +20°C, ISO 178
Přídržnost	>1,5 N/mm ² , porušení v betonu	7 dní při +20°C, EN 4624
Tvrdost Shore D	80	7 dní při +20°C, ISO 868

Teplotní odolnost	Zátěž*	Teplo
	Trvalá	do +50°C, suché
	Krátkodobá	do +80°C, suché i vlhké**

*Současně nezatěžovat chemicky ani mechanicky.

**Např. Příležitostné čištění vodní parou

Chemická odolnost Odolné vůči široké škále chemikálií. Tabulkou chemických odolností si, prosím, vyžádejte.

Obsah VOC Maximální přípustný obsah VOC u výrobku IN-EPOX 2020 QUICK je <500g/l a výrobek tak výhovuje požadavkům směrnice EU 2004/42, kategorie IIA/j typ.

Poznámka: ¹⁾Hodnoty se týkají neplněného produktu IN-EPOX 2020 QUICK.

APLIKACE, PODMÍNKY A OMEZENÍ

Spotřeba	<u>Penetrace</u> Málo až středně písčitý podklad/beton 1 x 0,3 – 0,5 kg/m ² IN-EPOX 2020 QUICK Vysoký písčitý podklad/beton 2 x 0,3-0,5 kg/m ² IN-EPOX 2020 QUICK	
	Uvedené údaje mají pouze orientační charakter. Je možné navýšení spotřeb v důsledku nerovnosti podkladu, písčitosti, ztráty, apod. Doporučujeme použít speciálních směsí písků, které jsou přímo určené na danou aplikaci.	
Podklad	Betonový podklad musí být pevný s min. pevností v tlaku 25,0 N/mm ² a s pevností povrchových vrstev min 1,5 N/mm ² . Betonový podklad musí být pevný bez volných částic, bez prachu dalších znečištění jako staré nátěry, oleje, tuky, špína, atd. V případě potřeby realizujte zkušební plochu. U kritických, starších nebo silně savých povrchů je třeba realizovat zkušební plochu vždy.	
Příprava podkladu	Betonový podklad je nezbytné upravit tryskáním, brokováním, apod., za účelem otevření povrchové struktury betonu a odstranění všech nesoudržných částí. Nerovnosti, vyvýšená místa, apod. je třeba odstranit broušením. Podklad nevyhovující kvality je nutno odstranit. Praskliny, díry a nerovnosti vyspravit produkty z řady IN-EPOX k tomu určenými. Před zahájením aplikace IN-EPOX 2020 QUICK je nutné zcela odstranit všechny nesoudržné části, prach, apod. z povrchu a to nejlépe vysátmí průmyslovým vysavačem.	
Vlhkost podkladu	max. 4 hmotností % bez vzrůstající vlhkosti	Metoda: CM-měření Metoda: polytetyhlénová fólie (ASTM)
Aplikační podmínky		
Teplota podkladu	min. +10°C, max. +30°C	
Teplota okolí	min. +10°C, max. +30°C	
Relativní vlhkost vzduchu	max. 80%	
Rosný bod	Podklad i nevytvřená vrstva materiálu musí mít teplotu min. +3°C nad rosným bodem. Předcházejte kondenzaci vzdušné vlhkosti.	
Míchání složek		
Míchací poměr	Složka A : Složka B = 64 : 36 hmotnostně = 1,8 : 1 hmotnostně Složka A : Složka B = 0,58 : 0,35 objemově	
Míchací postup	Nejprve promíchejte složku A. Poté do ní nalijte složku B a důkladně míchejte alespoň 2 minuty. Dbejte, aby se do směsi dostalo co nejméně vzduchu.	
Míchací zařízení	Elektrické nízkootáčkové míchadlo (300-400 ot./min), případně jiné vhodné zařízení.	
Aplikační postup	Před zahájením aplikace je vždy nezbytné změřit vlhkost podkladu, rosný bod a relativní vlhkost vzduchu.	
	<u>Penetrační nátěr</u>	
	Na připravený podklad, a po případném provedení zkušební plochy, aplikujte IN-EPOX 2020 QUICK kovovým hladítkem a povrch pak upravte velurovým válcem.	
	Aplikační metodu je vždy třeba předem vyzkoušet za konkrétních aplikačních podmínek. Penetrační vrstva vytváří na povrchu vrstvu jednotného vzhledu.	
Čistota nářadí	Veškeré aplikační nářadí je nezbytné udržovat v čistotě. Vhodný čistící prostředek je technický aceton. Vytvřený produkt lze odstranit jen mechanicky.	
Zpracovatelnost	Teplota	Čas
	+10°C	~30 minut
	+20°C	~20 minut

	+30°C	~15 minut	
Přetíratelnost	Údaje pro aplikaci bezrozpuštědlových hmot z řady IN-EPOX na penetrační nátěr z IN-EPOX 2020 QUICK:		
	Teplota podkladu	Čekací doba minimální	Čekací doba maximální
	+10°C	~6 hodin	2 dny
	+20°C	~3 hodiny	1 den
	+30°C	~2 hodiny	1 den
	Uvedené hodnoty jsou jen orientační a podmínky okolí je mohou ovlivnit.		
Vytvrzování	Teplota	Pochozí	Lehce zatížitelné
	+10°C	~10 hodin	~1 den
	+20°C	~5 hodin	~12 hodin
	+30°C	~4 hodiny	~10 hodin
	Uvedené hodnoty jsou jen orientační a podmínky okolí je mohou ovlivnit.		
Doporučení pro aplikaci			
	Neaplikujte na povrchy s rizikem stoupání vlhkosti. Vyvarujte se tvorbě kaluží.		
	Aplikujte vždy za klesající teploty. V opačném případě může docházet k tenzím par a tvorbě otevřených pórů. Tako vzniklé póry uzavřete tmelem z IN-EPOX 2020 QUICK a 3-5 hm.% IN-PRO 1000.		
	Volbu vhodného píska je vždy třeba ověřit praktickou zkouškou.		
	IN-EPOX 2020 QUICK je třeba chránit před vlhkem, vodou a vodními parami minimálně první dva dny po aplikaci.		
	Trhliny v podkladu je nutno dobře vyspravit, aby negativně neovlivňovali životnost nové vrstvy:		
	-statické trhliny – ošetřit a vyplnit vhodnou epoxidovou hmotou z řady IN-EPOX		
	-dynamické trhliny – posoudit, ošetřit a vyplnit vhodným elastickým materiélem nebo vytvořit pohyblivou trhlinu.		
	IN-EPOX 2020 QUICK není vhodný pro delší styk s vodou.		
	Mohou vznikout takové podmínky (vysoká teplota v kombinaci s vysokým mechanickým zatížením, atd.), za kterých může docházet ke vtiskům do podlahové vrstvy.		
	Pro topení užívejte výhradně elektrický proud. Nevhodné je použití plynu, fosilních paliv či oleje, jelikož dochází k uvolňování vysokých koncentrací CO ₂ a vodních par, které mají negativní vliv na nově vzniklé polymerní vrstvy.		
Dodatek	Informace o bezpečnosti práce a zdravotní závadnosti najeznete v bezpečnostním listu.		
	Všechny údaje uvedené v tomto dokumentu byly zjištěny laboratorními testy. V praxi se mohou tyto hodnoty lišit a takové případné odchylky jsou zcela mimo náš vliv.		
	Uvedená doporučení jsou založena na dlouhodobých zkušenostech v oboru vývoje a aplikace chemických výrobků, které byly řádně skladovány a používány. Vzhledem k variabilitě aplikačních podmínek a charakteru podkladů nemusí být uvedené informace, ani jiné ústní či písemné informace, garancí uspokojivého výsledku. Všechna doporučení předaná společností IN-CHEMIE Technology s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor je povinen otestovat zda produkt vyhovuje pro zamýšlenou aplikaci. Aplikátor musí umět prokázat, že předal včas kompletní informace pro řádné posouzení společnosti IN-CHEMIE Technology s.r.o. Vždy si, prosím, ověřte, že pracujete s nejnovějším vydáním technického listu produktu.		
	Všechny dokumenty týkající se výrobku (technické listy, bezpečnostní listy, prohlášení o vlastnostech, atd.) najeznete na webových stránkách www.in-chemie.cz		